

1.6 脂肪酸酰胺

产品 **Corrosion Inhibitor AC 3131**

特性 AC 3131 是用于传统型和半合成加工液的水分散性低泡沫防锈缓蚀剂。
AC 3131 基于脂肪酸二乙醇酰胺。

技术资料	典型 数值	规格		
		最小	最大	
色度	: 棕色			
密度 20°C (g/ml)	:	0.985	1.005	DIN 51 757
酸值 (mg KOH/g)	:	14	16.5	ACL 001
碱值 (mg KOH/g)	:	140	155	ACL 031
pH 值(1% demin. water)	:	10.0	10.8	DIN 51 369
水分 (wt.%)	:		2.0	DIN 51 777-1
铁屑过滤测试 1% in dist. Water	: 0			DIN 51 360-2

应用 加工浓缩液中的推荐成分在 5 - 15 wt.%, 混合温度适宜在 30°C

存储 AC 3131 可以在密封原装在+ 15° C 到+ 30° C 之间的室内安全存放至少 6 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.