

# Indurez SR10 PGLV

- ◆ 固体苯乙烯-丙烯酸树脂，无乙二醇

## 应用领域:印刷油墨，水性上光油

- ◆ 水性上光油和柔性版及凹印油墨用连接料

## 性能和特点:

- ◆ 光泽改善
- ◆ 转移性和再溶性的增加
- ◆ 硬度和耐热性的改进
- ◆ 无乙二醇和乙二醇醚

外观	: 透明固体颗粒
固含 (DIN EN ISO 3251)	: 最低 99%
酸值* (DIN ISO 2114)	: 215-230
平均分子量*	: 8,000-10,000
VOC* (挥发性有机化合物) GC(7/QP/62)	: <1%
玻璃温度(DSC)	: +115°C

# Indurez SR10 PGLV

## 起始配方:

### 做成30%树脂液的配方:

615.9 克	水
0.1 克	Drewplus TS-4387
300.0 克	<b>Indurez SR10 PGLV</b>
84.0 克	25%氨水溶液

-----  
1000.0 克

粘度:500 mPa.s

在室温下将 Indurez SR10 PGLV 加入水中。  
搅拌以确保固体树脂完全湿润。  
加入氨水溶液。  
搅拌时加热至最低 80°C。  
搅拌直到固体树脂完全溶解。  
pH 值至少应为 8.2。

本数据手册供您参考。纵容者不承担因使用这些数据或建议而产生的任何责任。