



## Hypax TP 10 油性钙皂氧化蜡

### 产品描述

Hypax TP 10 是一款已使用多年在恶劣环境中作为保护精密零件的防锈剂氧化的 Hypax450 的钙皂。不含溶剂使得可以配制在不可接受低闪点产品的环境中使用的产品。

Hypax TP10 可用作配制符合规格 MIL-C-11796 类 3 产品的基础。

高活性产品（低 VOC）和热熔防腐剂可以很容易地配制。

Hypax TP 10 是钢丝绳润滑剂的主要组成部分，这些润滑剂通常暴露于恶劣的海水环境中。

### Typical analysis 常规分析

特性	t 测试	单位	分析
外观	Visual 可视		柔软棕色固体
不易挥发成分	1 hour @ 150	% w/w	98.0
熔点	ASTM D - 127	°C	50
熔点（干皂化）	ASTM D - 127	°C	115-135
闪点	ASTM D - 92	°C	> 180
相对密度	@ 15.5 °C		0.92
钙含量		% w/w	1.30

### 应用

Hypax TP -10 通常与钡，钠或钙的磺酸盐，油和/或溶剂混合，并为了提高脱水性能，添加 1 或 2% 的 2-丁氧基乙醇（CAS 号 111-76-2）。对于钢丝绳润滑剂，Hypax TP 10 与胶体石墨和二硫化钼钼钠分散体以及聚丁烯一起使用。

### 包装

Hypax TP 10 净重 170 Kg 的铁桶包装，也可以根据客户要求提供。该产品的建议保质期为 2 年。

Fulbeck Limited, Fulbeck Road, Newton Aycliffe. DL5 6TX. UK

Tel 0044 (0) 1325 314848. Fax 0044 (0) 1325 314969. admin@fulbeck.uk.com

This information is supplied in good faith to assist customers to assess the applicability of the material in their own products. No warranties are implied or given. DU11.04.11